

## ТОРОIL

### ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВІСКОМ ДЛЯ МЕБЛІВ ТА СТОЛІШЕНЬ



3028  
Безколірна  
шовковисто-  
матова



3058  
Безколірна  
матова



3037 Біла




3039 Графіт



3061  
Акація



3068  
Натур



3038 Тера



#### ОПИС ПРОДУКТУ:

Osmo-олія з твердим віском TopOil - спеціальна комбінація олій та восків для безколірної та кольорової обробки кухоних столешень, робочих поверхонь з масиву деревини й меблевих щитів. Мікропориста поверхня не тріскається, не лущиться, не розшаровується.

Стійка до впливу плям від води, вина, пива, коли, кави, чаю, соків, молока (DIN 68861 -1A). Після нанесення висохле покриття безпечно для людей, тавирн та рослин. Стійка до слини і поту (DIN 53160). Підходить для дитячих іграшок (EN 71.3), безпечно для харчових продуктів (EURO Norm 1186 частина 5/14).

#### ЗАСТОСУВАННЯ:

Підходить для обробки меблів з деревини, столешень з масиву або клеєного бруса (кухонні столешні, письмові столи, полиці тощо), також підходить для корки та OSB-плит.

Для внутрішніх робіт. Наносити тільки в приміщеннях з гарною вентиляцією.

#### СКЛАД ПРОДУКТУ:

Основа: натуральні рослинні олії (соняшникова, соєва, осотова) та воски (карнаубовий і канделіловий), парафін, пігменти.

Безсвінцеві сикативи (осушувачі) та водовідштовхувальні присадки. Розчинник - дезароматизований пробний бензин, що не містить бензола.

Класифікація VOC відповідно до норм ЄС (2004/42/ЄС): поза сферою дії.

*Більш детальну інформацію про склад продукту Ви можете отримати за запитом.*

#### ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Питома вага: 0,92 - 0,97 г/см<sup>3</sup>

В'язкість: густа, 50-70s DIN EN ISO 2431/4мм, тиксотропний  
Запах: слабкий/м'який (схожий на запах рослинних олій), після повного висихання не має запаху.

Температура займання: > 60°C відпов. до DIN EN ISO 2719

#### ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років та більше при зберіганні в закритій оригінальній тарі в сухому приміщенні.

Якщо продукт загуснув внаслідок зберігання при низькій температурі, перед використанням слід його витримати при кімнатній температурі протягом не менше 24 год. Олія з твердим віском TopOil морозостійка.

#### ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ:

Поверхня має бути чистою, не мерзлою та сухою (максимальна припустима вологість 18%).

Видалить старі плями.

Старе покриття (фарби, лаки) мають бути повністю видалені. Заповнить невеликі тріщини, стики або отвори на поверхні деревини (наприклад, за допомогою Osmo Wood Filler). Ретельно відшліфуйте дерев'яну поверхню.



Почніть з крупнозернистого наждачного паперу, фінішне шліфування меблів і стільниць виконайте P150-240 (залежно від породи деревини- для стільниць макс.P150).

Перед нанесенням TopOil ретельно приберіть шліфувальний пил.

## ЗАСТОСУВАННЯ:

Олія з твердим віском TopOil для меблів та столешень готова до застосування! Не розбавляти!

Перед застосуванням ретельно розмішати!

Наносити тонким шаром вздовж волокон деревини за допомогою плоского пензля з натуральним ворсом (Osмо-пензли), Osмо -валіка з мікрофібри або флісового аплікатора Oil Finish. Дати можливість висохнути протягом 8-10 годин (краще на ніч) в умовах гарно забезпеченій вентиляції в приміщенні. Другий шар нанесіть за допомогою Osмо Oil Finish Applicator Fleese або безворсової тканини. Залишити висихати. Для оновлення зазвичай достатньо одного шару, нанесеного на чисту та суху поверхню за допомогою Osмо Oil Finish Applicator або безворсової несинтетичної тканини.

## ЧАС ВИСИХАННЯ:

≈ 8-10 годин при t +23°C та відносної вологості повітря 50%. Низькі температури й висока вологість уповільнюють процес висихання.

## ВИТРАТА:

1 л ≈ 24 м<sup>2</sup> в один шар.

Зазначена інформація стосується гладких і струганих/різаних поверхонь. На відхилення у витраті можуть вплинути такі фактори як: характер деревини, її властивості, структура і підготовка поверхні, спосіб нанесення, кваліфікація майстра

## ПРИМІТКИ:

TopOil 3058 безколірна - підсилює природний тон деревини (ефект "вологої деревини").

TopOil 3068 Натур: на світлих породах захищає деревину майже залишаючись непомітним, зберігаючи природний тон деревини; на темних/червоних поверхнях проявляється легким білим налітом. Видаліль будь-які видимі білі пігменти, перш ніж залишити висихати.

Прозорі злегка запігментовані кольорі TopOil надають деревині елегантний вигляд.

Занадто рясне нанесення продукту та недостатня вентиляція призводять до збільшення часу висихання, та можуть викликати небажані наслідки.

Не нехуйте тестовими нанесеннями!

Для внутрішніх частин шаф і шухляд використовуйте макс. 1 шар. Забезпечте гарну вентиляцію під час висихання.

Якщо потрібно підсилити блиск поверхні, після повного висихання TopOil нанесіть тонким шаром Osмо-засіб для догляду Wachspflege-und-Reinigungsmittel і відполіруйте, коли висохне.

Дерев'яні поверхні, оброблені TopOil, легкі в догляді.

Для довготривалого використання регулярно використовуйте засіб для догляду Osмо Spray Cleaner або додайте концентрат Wisch-Fix, щоб очистити поверхню вологою (не мокрою!) тканиною.

Для видалення стійких плям використовуйте Osмо-засіб Wachspflege-und-Reinigungsmittel, який очищує та відновлює поверхню одночасно.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

Зберігати в недосяжному для дітей місці!

Не припускати попадання в очі та шкіру. При потрапленні в очі негайно промити чистою проточною водою. Якщо необхідні рекомендації лікаря, мати при собі упаковку або етикетку від продукту. Використовувати тільки в приміщеннях з гарною вентиляцією.

Увага! Тканину, пади та ін. текстильні матеріали, просочені олією, одразу після використання ретельно вимити або до утилізації зберігати в щільно зачиненій металевій тарі (з-за небезпеки самозаймання). Сухе покриття класифікується як B2 (нормальна горючість) відповідно до DIN 4102.

*Паспорт безпеки можна отримати за запитом.*

Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану у результаті неправильного використання, нанесення чи порушення правил безпеки, зберігання, утилізації даного продукту.

## УТИЛІЗАЦІЯ:

Утилізація залишків і тари здійснюється згідно місцевого законодавства.

Піддавати переробці можна лише тару, очищену від залишків фарби.

## КОЛІР:

3028 Безколірна, шовковисто-матова

3058 Безколірна, мата

3061 Акація

3068 Натур

3037 Біла

3039 Графіт

3038 Тера

## ТАРА: 0,5 л

Надана технічна інформація базується на сучасних дослідженнях та практичного досвіду. Однак, в силу непідвласних нам факторів та подій, які неможливо передбачити, ми не можемо надавати гарантію в кожному окремому випадку. Покупець/майстер (виконувач робіт) не звільняється від відповідальності по перевірці придатності наших матеріалів в конкретний час, для конкретних цілей та визначених об'єктних умов.